

## **CARACTERISTICI TEHNICE**

**AUT-ALT FD SUPER**

**CODUL PRODUSULUI: 2531**

### **APLICARE**

Lichid de frână pe bază de glicoleteri și esteri borici pentru aplicații speciale și pentru regim greu de funcționare.

### **SPECIFICAȚII**

SAE J1703, SAE J1704, FMVSS 116 - DOT4, ISO 4925 Clasa 4  
, CUNA NC 956-01

### **DESCRIEREA TESTULUI**

| DESCRIEREA TESTULUI                                  | METODĂ      | UNITATE           | VALOARE TIPICĂ |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|
| ASPECT                                               | --          | --                | CLEAR          |
| CULOARE                                              | --          | --                | LIGHT YELLOW   |
| DENSITATE 15°C                                       | ASTM D 4052 | g/cm <sup>3</sup> | 1,060          |
| VISCOSITA' @ 100°C                                   | ASTM D 445  | cSt               | 2,1            |
| VÂSCOZITATE @ -40°C                                  | ASTM D 445  | cSt               | 1350           |
| PUNCT DE FIERBERE                                    | ISO 4925    | °C                | 261            |
| PUNCT DE FIERBERE UMED                               | ISO 4925    | °C                | 171            |
| EFFECT ASUPRA CAUCIUCULUI SBR<br>(BUTADIEN STIRENIC) | ISO 4925    | --                | PASS           |
| EFFECT ASUPRA CAUCIUCULUI EPDM                       | SAE J 1703  | --                | PASS           |
| EFFECT ASUPRA CAUCIUCULUI NATURAL                    | ISO 4925    | --                | PASS           |

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

**CERCETARE ȘI DEZVOLTARE**

**10/2014**