

## PETROMAX LUBEGREASE REDLINE

Unsoare multifuncțională pe bază de săpun de litiu-calciu.

### STANDARD DE CALITATE

**PETROMAX LUBEGREASE REDLINE** corespunde următoarelor standarde internationale:

- NLGI 2
- ISO-L-XCBHA-2

### DESCRIERE

- Unsurile de litiu-calciu REDLINE sunt fabricate din uleiuri de baza minerale, ingrosatori pe baza de 12-hidroxistearat de litiu-calciu, si aditivi potriviți pentru a asigura rezistenta buna la apa, protectie impotriva ruginii, uzurii si coroziunii.
- Unsurile pe baza de sapun de litiu-calciu REDLINE au o foarte buna rezistenta la apa si asigura protectie impotriva uzurii si coroziunii partilor lubrificate. Aceste unsori sunt destinate lubrifierii lagarelor, precum si la altor mecanisme de frecare ce functioneaza la presiuni moderate, in conditii de umiditate ridicata si temperaturi de operare cuprinse intre -30°C și 110°C.

### Beneficii

- Foarte buna rezistenta la apa;
- O protectie adecvata impotriva formarii ruginii si a coroziunii;
- Proprietati de aderenta foarte bune;
- Stabilitate inalta la roluire;
- Protectie impotriva uzurii.

| PARAMETERS / PARAMETRII                                                                                                  | TEST METHOD / MOD TESTARE | TYPICAL VALUES FOR NLGI 2          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| OIL TYPE / TIP ULEI                                                                                                      |                           | MINERAL                            |
| THICKENER / INGROSATOR                                                                                                   |                           | LI-CA SOAP / SAPUN DE LITIU-CALCIU |
| COLOR / CULOARE                                                                                                          | VISUAL                    | RED / ROSIE                        |
| KINEMATIC VISCOSITY OF BASE OIL AT 40°C, mm <sup>2</sup> /s<br>VISCOSITATEA ULEIULUI DE BAZA LA 40°C, mm <sup>2</sup> /s | EN ISO 3104               | 100                                |
| CONE PENETRATION AT 25 ° C, 0.1 mm<br>PENETRATIA CU CON LA 25°C, 0.1 mm                                                  | ISO 2137                  | 280                                |
| DROP POINT, ° C / PUNCTUL DE PICURARE, °C                                                                                | ISO 2176                  | 180                                |
| OIL SEPARATION - SEPARATED OIL AT 40 ° C, 42 HOURS,%<br>SEPARATIE ULEI - ULEI SEPARAT LA 40°C, 42 ORE, %                 | IP 121                    | <3                                 |
| DYNAMIC RUST TEST (EMCOR) IN DISTILLED WATER<br>TESTUL DINAMIC LA RUGINA (EMCOR) IN APA DISTILATA                        | ISO 11007                 | 0/0                                |